

COLORAMA 1 MULTICOLOUR

- Эксклюзивная прозрачная ткань Colorama Trevira CS из разноцветных волокон для создания смягченной текстуры и цвета
- Сертификат Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ
- Стирать при температуре до 72°

ПРИМЕНЕНИЕ



СВОЙСТВА ТКАНИ

	Прозрачная
	Полиэстер Trevira CS
	130 g/m ²
	0.45 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

							
	-1%	-2%	-2.5%	-0.5%			
							
	-1%			-0.5%			
							

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	6
	Огнестойкость
	Применяется во влажных зонах
	Только перекрестная обработка
	Только перекрестная обработка
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

B-s1,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type C (BS 5867-2)
NFPA 701



Colorama 1 Multicolour

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Цвет	T_V	T_S	R_s	A_s	T_{UV}	F_C	g_{tot}
111	42.3	42.1	52.2	5.7	24.8	0.62	0.45
131	36.0	36.9	42.4	20.7	21.8	0.68	0.49
161	33.1	33.7	35.6	30.7	21.0	0.72	0.52
181	29.5	29.6	28.3	42.1	20.4	0.76	0.55
211	42.8	43.2	48.7	8.1	24.4	0.64	0.46
261	33.1	33.2	35.0	31.8	20.5	0.72	0.52
431	32.3	36.6	40.9	22.5	24.1	0.69	0.49
461	31.0	36.0	39.4	24.6	19.0	0.70	0.50

T_V Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_s Solar absorption


F_C Shading factor

$F_C + g_{tot}$: Значение, рассчитанное с помощью стекла: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1


Colorama 1 Multicolour




111



131



161



181




211



261



431



461

Цветопередача оттенков может варьироваться