

COLORAMA ACOUSTIC

- Эксклюзивная прозрачная ткань Colorama Trevira CS с акустическим волокном
- Превосходные акустические характеристики, несмотря на прозрачность ткани
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ
- Стирать при температуре до 60°

ПРИМЕНЕНИЕ



СВОЙСТВА ТКАНИ

	Прозрачная
	92% полиэстер Trevira CS, 8% полиэстер
	140 g/m ²
	0.40 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

						
	-1%	-2%	-0.5%			
						
	-1%					
						

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	5
	Alpha-w = 0.15 / 0.55
	Огнестойкость
	Применяется во влажных зонах
	Подходит для Wave
	Oeko-Tex
	Специальные цвета от 120 m

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Class 1 (EN 13773)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Colorama Acoustic

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ (± 5%, DIN EN 410)

Цвет	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
101	44.6	46.6	44.4	9.0	19.7	0.67	0.48
110	44.6	46.6	44.4	9.0	19.7	0.67	0.48
210	44.5	45.9	44.5	9.6	18.5	0.67	0.48
250	36.7	42.3	41.1	16.6	14.0	0.69	0.50
450	38.1	42.5	41.0	16.5	13.1	0.69	0.50
660	32.2	42.2	38.6	19.2	11.8	0.71	0.51
770	32.4	40.8	37.4	21.8	12.8	0.71	0.51
910	44.5	47.0	42.9	10.1	19.6	0.68	0.49

T_v Visible light transmission R_s Solar reflectance T_{uv} UV transmission g_{tot} Total g-value
T_s Solar transmission A_s Solar absorption F_c Shading factor

F_c + g_{tot}: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Colorama Acoustic



Цветопередача оттенков может варьироваться