

DEEP

- Высококачественный блэкаут с легким блеском и черной оборотной стороной
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ
- Стирать при температуре до 60°
- Проверенные акустические свойства

ПРИМЕНЕНИЕ



Не подходит:
SG 4905

СВОЙСТВА ТКАНИ

●	Непрозрачная
⌘	Полиэстер
Ⓜ	325 g/m ²
⊥	0.45 mm
← max. →	290 cm
⌋	295 cm
⌋	295 cm

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

☀	5
👂	Alpha-w = 0.30 / 0.55
🔥	Огнестойкость
💧	Применяется во влажных зонах
🌊	Подходит для Wave
📄	Только с подкладкой
🌿	Oeko-Tex
🎨	Специальные цвета от 240 m

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

⌋	30 -1%	60 -1%	Ⓜ	Ⓟ -0.5%	⌘	⌋
⌋	30 -1%	Ⓜ	⌘	⌘	⌘	⌋
⌋	👂	Ⓜ	⌘	⌘	⌘	⌋

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Class 1 (EN 13773)
Type B (BS 5867-2)
CAN/ULC-S109-14



Deep

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ (± 5%, DIN EN 410)

Цвет	T _s	R _s	A _s	F _c	g _{tot}
01	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
02	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
03	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
05	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
06	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
07	0.0	3.2	96.8	0.90	0.65
08	0.0	3.2	96.8	0.90	0.65
10	0.0	3.9	96.1	0.89	0.64

T_s Solar transmission

A_s Solar absorption


g_{tot} Total g-value

R_s Solar reflectance

F_c Shading factor

F_c + g_{tot}: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Deep



Цветопередача оттенков может варьироваться