


JUMBOTEX

- Ткань Trevira CS с экстра-шириной до 460 см для больших окон
- Сертификат Oeko-Tex ® Standard 100, не содержит вредных веществ
- Проверенные акустические свойства

ПРИМЕНЕНИЕ



Не подходит: SG 4905, SG 4900, SG 4907



СВОЙСТВА ТКАНИ

	900	929
	Полупрозрачная	
	Полиэстер Trevira CS	
	512 g/m ²	545 g/m ²
	0.80 mm	0.85 mm
	← max. → 460 cm	
	500 cm	

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	900	929
	5-6	6-7
	Alpha-w = 0.60	
	Огнестойкость	
	Oeko-Tex	
	Специальные цвета от 1'000 m	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ



ОГНЕСТОЙКОСТЬ

B-s1,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
Type C (BS 5867-2)




Jumbotex

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ (± 5%, DIN EN 410)

Цвет	T _v	T _s	R _s	A _s	F _c	g _{tot}
900	25.1	24.1	72.7	3.2	0.47	0.34
929	3.4	12.6	53.3	34.1	0.59	0.42

- T_v Visible light transmission
- R_s Solar reflectance
- F_c Shading factor
- T_s Solar transmission
- A_s Solar absorption
- g_{tot} Total g-value

F_c + g_{tot}: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1



Цветопередача оттенков может варьироваться