LEVISO LIGHT

- Изысканно текстурный димаут с мягкой драпируемой фактурой
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ
- Стирать при температуре до 60°
- Проверенные акустические свойства

ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА ТКАНИ

	Малопрозрачная
	Полиэстер
	300 g/m²
	0.62 mm
max.	295 cm
	300 cm

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	4-5
	Alpha-w = 0.80
	Огнестойкость
	Только перекрестная обработка
	Только перекрестная обработка
	Oeko-Tex
	Специальные цвета от 400 m

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

30 -0.5% 60 -1% -0.25%

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Class 1 (EN 13773)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)

OEKO TEX® STANDARD 100 S08-0170 Hohenstein HTTI

Дополнительная информация
silentgliss.com

SilentGliss

Leviso Light

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ (± 5%, DIN EN 410)

Цвет	T_V	T_S	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
1	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
2	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
3	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
8	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
9	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
11	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
12	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
14	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
17	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
18	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
19	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
23	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
25	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
27	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
28	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
29	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
30	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
31	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
32	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
33	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39

T_V Visible light transmission
T_S Solar transmission
R_S Solar reflectance
A_S Solar absorption
F_C Shading factor
g_{tot} Total g-value

Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

05.05.2024

SilentGliss

Leviso Light

1

2

3

8

9

11

12

14

17

18

19

23

25

27

28

29

30

31

32

33

Цветопередача оттенков может варьироваться