

OSCURANTE

- Приятный на ощупь димаут с подобранной по цвету оборотной стороной для гармоничного внешнего вида внутри и снаружи
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ
- Стирать при температуре до 72°
- Проверенные акустические свойства

ПРИМЕНЕНИЕ



СВОЙСТВА ТКАНИ

	Малопрозрачная
	Полиэстер
	250 g/m ²
	0.45 mm
	295 cm
	300 cm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	5-6
	Alpha-w = 0.60
	Огнестойкость
	Применяется во влажных зонах
	Подходит для Wave
	Oeko-Tex
	Специальные цвета от 200 m

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
Type B (BS 5867-2)



Oscurante

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Цвет	T_V	T_S	R_S	A_S	F_C	g_{tot}
328	0.2	0.3	56.8	42.9	0.56	0.40
331	0.0	0.2	45.4	54.4	0.63	0.45
334	0.1	0.2	54.1	45.7	0.57	0.41
337	0.0	0.3	31.5	68.2	0.72	0.52
338	0.0	0.2	28.1	71.7	0.74	0.53
339	0.0	0.2	33.1	66.7	0.71	0.51
340	0.0	0.2	40.5	59.3	0.61	0.48
343	0.0	0.2	32.3	67.5	0.71	0.51
344	0.0	0.2	31.6	68.2	0.72	0.52
752	0.0	0.2	41.9	57.9	0.65	0.47
756	0.0	0.2	47.7	52.1	0.62	0.44
757	0.0	0.2	37.4	62.4	0.68	0.49

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance


F_C Shading factor

T_S Solar transmission


A_S Solar absorption

g_{tot} Total g-value

$F_C + g_{tot}$: Значение, рассчитанное с помощью стекла: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Oscurante

328




331



334



337



338




339



340



343



344



752



756



757

Цветопередача оттенков может варьироваться